

Стор. 132



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

Уникати виконання робіт при інтенсивному сонячному світлі, під дощем і при сильному вітрі. Плитку і шви слід очистити перед повним засиханням клею. Розшивку швів виконати після затвердіння клейової суміші.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ: при температурі + 23°C (±2) і вологості повітря 50 % (±5)

Склад: суміш цементу, мінеральних наповнювачів і модифікуючих добавок

Температура застосування (повітря і матеріалів): від +5°C до +25°C

Пропорція змішування: 6,5 – 7,0 л води на 25 кг клею (прибл. 0,26 – 0,28 л води на 1 кг клею)

Час дозрівання суміші: 5 хв.

Час використання розчину: прибл. 4 – 6 год.

Час відкритого шару: не менше 30 хв.

Час коригування: не менше 30 хв.

Можливість ходіння: прибл. через 24 год.

Можливість розшивки швів

стіни: 4 – 8 год.

підлоги: прибл. через 24 год.

Стійкість до температури: від - 30°C до + 70°C

Максимальна товщина шару розчину: 10 мм

Адгезія: Тип C2TE S1 (≥1 Н/мм²)

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

- | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| • Плитка з розміром сторони до 10 см | висота зубців 4 мм | прибл. 1,6–2,0 кг/м ² |
| • Плитка з розміром сторони 20–25 см | висота зубців 6–8 мм | прибл. 3,0–4,0 кг/м ² |
| • Плитка з розміром сторони більше 30 см | висота зубців 8–12 мм | прибл. 4,0–6,0 кг/м ² |

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ: вода безпосередньо після закінчення праці. Затверділий розчин усунути механічним способом.

СКЛАДУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ: на піддонах в оригінальній і не пошкодженій упаковці, в сухому місці. Захищати від вологи.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті продукту, є загальними вказівками щодо використання продукту і не звільняє з обов'язку виконувати роботи відповідно зі стандартами, правилами, виконавчими вказівками, технічними знаннями, принципами будівельного мистецтва та правилами техніки безпеки.