

WIM SILIKON

ELASTYCZNA DEKORACYJNA ZAPRAWA DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 15 MM

- **Bez rozpuszczalników**
- **Odporna na powstawanie pleśni i grzybów**
- **Do kuchni, łazienek, kabin prysznicowych itp.**

■ WŁAŚCIWOŚCI:

Jednoskładnikowa, trwale elastyczna, masa uszczelniająca na bazie polimeru silikonowego o octanowym systemie sieciowania. Dostępna w kolorach zgodnych z kolorami zapraw do spoinowania WIM. Odporna na starzenie, powstawanie grzybów i pleśni, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, działanie gorącej wody oraz rozcieńczonych kwasów i alkaliów.

■ ZASTOSOWANIE:

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych, prac wykończeniowych i spoin przyłączeniowych pomiędzy płytkami ceramicznymi a elementami wyposażenia na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie nadaje do wszelkich ruchomych spoin narażonych na działanie wody, w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych, w basenach, kabinach natryskowych. Silikon zalecany jest do obrzeży wanien. Nadaje się również do uszczelniania szkła i ceramiki łazienkowej

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od pyłu i tłustych zanieczyszczeń. Ze szczelin należy usunąć resztki zapraw. Szkło, glazurę, PCV, drewno odtłuścić przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub alkoholu.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Okleić brzegi uszczelnianej spoiny taśmą malarską. Odciąć ukośnie końcówkę aplikatora, zgodnie z szerokością przeznaczona do wypełnienia. Obficie wypełnić szczelinę. W ciągu 5 minut wygładzić powierzchnię kształtką do formowania silikonu lub ręcznie. Po wygładzeniu natychmiast zerwać taśmę malarską.

■ DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: +5°C do +40°C

Odporność termiczna: -40°C do +180°C

Czas obróbki: ok. 10 min.

Czas powierzchniowego schnięcia: ok. 20 min.

Twardnienie: 2 mm/dobę

Skurcz objętościowy: max 5%

Praktyczna rozszerzalność: ok. 25%



■ ZUŻYCIE:

Uzależnione od szerokości i głębokości spoiny.

Przy spoinie o kształcie prostokąta i wym. 5x5 mm, wydajność z tuby 310 ml. = ok. 11 mb.

Przy spoinie o kształcie trójkąta o bokach 5x5 mm, wydajność z tuby 310 ml. = ok. 25 mb.

■ MAGAZYNOWANIE:

18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

W temperaturze od +5°C do +35°C.



BEZPIECZEŃSTWO I WYMAGI HIGIENICZNE:

Symbol ostrzegawczy: **Xi – produkt drażniący**

Zawiera cement.

UWAGA: Wyrób zawiera mniej niż 2 ppm chromu (VI)

ZWROTY R:

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

ZWROTY S:

S2 – Chronić przed dziećmi.

S22 – Nie wdychać pyłu.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/38 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.



WIM sp. z o. o.

ul. Wronia 61/63

97-300 Piotrków Trybunalski

Tel: + 48 44 744 12 50, Fax, +48 44 744 12 59

biuro@wim.chb.pl

www.wim-chb.pl

